



Weber.col Superflex

MODO DE USO

Preparación del soporte

Sanear las partes disgregables.

Comprobar la nivelación del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

Procedimiento para la colocación:

1. Amasar weber.col superflex con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos.
2. Extender el pegamento no superando paños de 1 m² sobre el soporte con raspín Nº 12
3. Extender también sobre la pieza de porcelanato a colocar con la parte lisa del raspín.
4. Proceder al enchape de la pieza ejerciendo una fuerte presión pareja sobre toda la superficie del porcelanato (utilizar mazo de goma) para un correcto asentamiento.
5. Dejar al menos 3mm de junta entre piezas y 1cm en los perímetros de la colocación que quedarán debajo de los zócalos).
6. Dejar transcurrir 48h de secado como mínimo para fraguado.
7. Aplicar la fragua weber.color plus con consistencia pastosa con la ayuda de una espátula de goma.
8. Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico.
9. Realizar una limpieza final de obra.

Aplicaciones

Enchapes en interior o exterior de porcelanatos, cerámicos, piedra pizarra, enchapes de laja y grandes formatos. Recomendado para pegar cerámicos o porcelanatos sobre enchapes antiguos. Gran flexibilidad.

Especialmente indicado para la colocación sobre superficies expuestas a bruscos cambios de temperatura y en formatos mayores a 60x60.

Observaciones

En suelos exteriores el soporte deberá presentar una pendiente igual o superior al 1% que permita la evacuación del agua.

Realizar juntas de dilatación por paños de 25 m² Página 4 de 4

Recomendaciones:

Utilizar siempre mano de obra calificada.

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.

Durante la colocación evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo a la colocación.

Rendimiento

De 3 a 4.5 m² por bolsa de 25kg (aprox 6 a 8 kg/m²)

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.