

PRESENTACIONES



GRIS



MARFIL



MOKA



NEGRO




BEIGE



BLANCO


PRODUCTO	TREND
TIPO DE PRODUCTO	PORCELANATO
ESTILO	ESMALTADO
LANZAMIENTO	2014
MARCA	KLIPEN
GARANTÍA RESIDENCIAL	8 AÑOS
GARANTÍA COMERCIAL	3 AÑOS

TAMAÑOS




FORMATOS:

45x90 cm
Grupo: Bla



FORMATOS:

60x60 cm
Grupo: Bla



FORMATOS:

30x60 cm
Grupo: Bla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	EXÁMENES	ESTANDAR USADO	CLASE	INTERVALO DE VALORES
PROPIEDADES DEL ESMALTE	RESISTENCIA	PEI	3	1 al 5
	EXAMEN DE RESISTENCIA AL RAYADO	MOHS	6	1 al 10
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	PRUEBA R	9	9 al 13

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DESCRIPCION	NORMA	RESULTADOS	VALORES DE ACUERDO A LA NORMA
PROPIEDADES FÍSICAS	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO 10545-3	0,43%	E < 0,5%
	RESISTENCIA A LA TENSIÓN	UNE-EN-ISO 10545-4	36.5	≥35 N/mm2
	Modulos de Ruptura			
	Modulos de Carga	UNE-EN-ISO 10545-4	3152 N	≥1300N
RESISTENCIA DE ABRASION SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO 10545-7	CLASE 3	SEGÚN CLASE DE ABRASION	
PROPIEDADES QUÍMICAS	EXÁMEN DE ATAQUE QUÍMICO	UNE-EN-ISO 10545-13	GLA-GHA	DE ACUERDO A CLASE POR EL FABRICANTE
	Ácidos y bases			
	Productos de Limpieza Productos para piscina		GA	MINIMO CLASE B
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO 10545-14	CLASE 5	PRUEBA DE OBSERVACION
RESISTENCIA AL HIELO	UNE-EN-ISO 10545-12	RESISTENTE	METODO DE PRUEBA DISPONIBLE	
TAMAÑO Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE	LONGITUD	UNE-EN-ISO 10545-2	+0.01 ~+0.03	±0,6%
	ANCHURA		+0.01 ~+0.03	±0,6%
	GROSOR		-0.54% ~ +0.23	±5%
	DESVIACION		-0.07% ~ +0.09%	±0,6%
	ORTOGONALIDAD		-0.06% ~ +0.08%	±0,6%
	PRUEBA DE PLANITUD			
	Curvatura Central		N/A	Max -0,5% y ±2 mm
	Curvatura Lateral		N/A	Max 0,12% y 0,72 mm
	Distorción		N/A	Max 0,12% y 1,01 mm
CALIDAD DE LA SUPERFICIE		APROBADO 100%	≥95%	