

VILLAGRES®

RELATÓRIO DE TESTES PRODUTO ACABADO / LANÇAMENTO

DADOS DA AMOSTRA					LINHA 2			
Ref: 1035	DATA FAB.: 16/11/2015	TAMANHO: -	TON.: 52	IDQ USO: LD	CONTROLE TI			
FORMATO: 51 X 101	PATAMAR SUPERIOR: 1185°C	PATAMAR INFERIOR: 1185°C	CICLO: 38MIN	CÓD. DA MASSA: P-43				
RESULTADOS								
Absorção de Água- ABNT - NBR 13818/97 - Anexo B								
CORPO DE PROVA	1	2	3	4	5	MÉDIA	MÁXIMO	
PESO SECO (g)	2716,19	2484,88	3228,84	2946,11	2480,17	2771,2	3228,8	
PESO ÚMIDO (g)	2727,67	2495,04	3240,83	2956,33	2487,77	2781,5	3240,8	
A. A. (%)	0,42	0,41	0,37	0,35	0,31	0,37	0,42	
Módulo de Ruptura e Resistência - ABNT - NBR 13818/97 - Anexo C								
CORPO DE PROVA	1	2	3	4	5	MÉDIA	MÍNIMO	
ESPESSURA (mm)	6,58	6,61	6,48	6,58	6,63	6,6	6,5	
FORÇA DE RUP.	1552,9	1524,5	1544,1	1561,8	1526,4	1541,9	1524,5	
MRF (N/mm ²)	53,8	52,5	55,2	54,1	51,9	53,5	51,9	
CARGA RUP.(N)	1553,5	1529,2	1544,6	1561,9	1521,9	1542,2	1521,9	
Especificações Técnicas Indicação ao Uso Laboratório Interno Villagres								
IDQ USO	TIPO DE AMBIENTE							
LA	BANHEIRO RESIDENCIAIS							
LB	SALAS QUARTOS COZINHAS RESIDENCIAS SEM ACESSO PARA A RUA E LOCAIS LA							
LC	ÁREA COMERCIAIS SEM ACESSO PARA RUA. AMBIENTE(GARAGEM E VARANDAS) COM ACESSO PARA RUA, LOCAIS LB E LA							
LD	ÁREA COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA E LACAIS LC, LB, E LA							
LE	CALÇADAS E AMBIENTES EXTERNOS COM ÁREAS PLANAS E LOCAIS LD, LC, LB, E LA							
LP	PISCINAS							
LF	FACHADAS							
LR	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS							
IDQ USO					LD			
Determinação da Resistência ao Ataque Químico - ABNT - NBR 13818/97 - Anexo H								
CLASSE DE REAGENTE		AGENTE AGRESSIVO EM SOLUÇÃO			CLASSIFICAÇÃO			
PRODUTO QUÍMICO DOMÉSTICO		Cloro de Amônia 100g/L			GA			
PRODUTO P/ TRATAMENTO DE ÁGUA DE PISCINA		Hipoclorito de Sódio 20g/L			GA			
ÁCIDOS DE BAIXA CONCENTRAÇÃO		Ácido clorídrico 3 % V/V e			GLA			
		Ácido Cítrico 100g/L			GLA			
ÁLCALIS DE BAIXA CONCENTRAÇÃO		Hidróxido de Potássio (KOH) 30g/L			GLA			
Dureza Segundo Escala Mohs - ABNT - NBR 13818/97 - Anexo V								
CORPO DE PROVA			1	2	3	4	5	
4 - Fluorita			4	4	4	4	4	
Escala de dureza	1 - Talco	3 - Calcita	5 - Apatita		7 - Quartzo		9 - Corindon	
	2 - Gesso	4 - Fluorita	6 - Feldspato		8 - Topázio		10 - Diamante	
Manchamento ABNT- NBR 13818/97 - Anexo G								
CORPO DE PROVA			1	2	3	4	5	
AÇÃO PENETRANTE (VERDE CROMO)			5	5	5	5	5	
AÇÃO OXIDANTE (IODO, SOL. ALCOÓLICA)			5	5	5	5	5	
FORMAÇÃO DE PELÍCULA (ÓLEO OLIVA)			5	5	5	5	5	
Manchamento Laboratório Interno Villagres								
CORPO DE PROVA			1	2	3	4	5	
VINHO TINTO DE MESA			5	5	5	5	5	
NUGGET (GRAXA DE SAPATO)			5	5	5	5	5	
KETCHUP / MOSTARTA (ALIMENTOS)			5	5	5	5	5	