

FICHA TÉCNICA

PISO BAMBOO VERTICAL

COLORES



CARBONIZADO (STOCK)



NATURAL (A PEDIDO)

BAMBOO NATURAL & CARBONIZADO (INFORMACIÓN TÉCNICA)

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de Producto: Piso de Bambú - Porcentaje de Composición: 100% Bambú sólido - Dimensiones de la pieza: 96 mm (ancho) X 960 mm (largo) x 15 mm (grosor) - Marca: Klipen <div style="text-align: center;">  </div> |
| COLOR | Carbonizado |
| SISTEMA DE UNIÓN | Machihembrado |
| ACABADO | UV lacquered |
| Mt²/ CAJA | 2.212 |
| TOLERANCIA a) Largo b) Ancho c) Grosor d) Diferencia Altura | a) ≤0.5 b) ≤0.1 c) ≤0.5 d) ≤0.5 |

RESULTADOS FORMALDEHÍDO (BAMBOO NATURAL & CARBONIZADO)

| ESTÁNDAR GREENGUARD | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| EVALUACIÓN | FACTOR EMISIÓN 24 HORAS ($\mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{h}$) | CONCENTRACIÓN PREVISTA 168 HORAS | CRITERIO GREENGUARD | CUMPLE CRITERIO | CUMPLE CRITERIO DENTRO DE 25% | EXCEDE CRITERIO POR >25% |
| Formaldehído | 5.2 | 0.002ppm | $\leq 0.05\text{ppm}$ | CUMPLE | | |

| ESTÁNDAR GREENGUARD GOLD | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| EVALUACIÓN | FACTOR EMISIÓN 24 HORAS ($\mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{h}$) | CONCENTRACIÓN PREVISTA 168 HORAS | | CRITERIO GREENGUARD GOLD | CUMPLE CRITERIO | CUMPLE CRITERIO DENTRO DE 25% | EXCEDE CRITERIO POR >25% |
| | | Oficinas | Salones | | | | |
| Formaldehído | 5.2 | 0.0015ppm | 0.0013ppm | $\leq 0.0073\text{ppm}$ | CUMPLE | | |