

# weber veneciano

## FICHA TECNICA

### DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

---

#### Tipo de producto

Pegamento blanco para el enchape de cerámicas, porcelanato, pepelmas, drywall mármol y piedra pizarra en pisos y paredes interiores y exteriores. Ideal para piezas traslúcidas o enchapes en piscinas

#### Aspecto

Polvo blanco

#### Composición

Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

#### Densidad del polvo

1,5 g/cm<sup>3</sup>

#### Contenido de Sólidos

100%

#### Contenido total de compuestos orgánicos volátiles (VOC's)

<50 g/l

#### Presentación

Bolsas de papel de 25 kg

#### Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



## CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

---

### **Preparación de la Pasta**

6 lts. de agua (aprox.) por bolsa de 25 Kg.

### **Densidad de la Pasta**

1,65 g/cm<sup>3</sup>

### **Tiempo de reposo después del amasado**

5 minutos

### **Vida de la Pasta**

2 hs. (aprox.)

### **Tiempo de puesta en servicio**

24/48 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

### **Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070)**

> 15 minutos

### **Tiempo de Corrección (N. IRAM 1758)**

30 minutos

## PRESTACIÓN FINAL

---

### **Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial (IRAM 45064)**

>1 Mpa.

### **Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después de la Inmersión en Agua (IRAM 45064)**

>1 Mpa.

### **Tiempo abierto (IRAM 45069)**

0,7 Mpa.- 15 minutos

### **Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después del envejecimiento por calor (IRAM 45064)**

>0,5 Mpa.

## MODO DE USO

---

### Preparación del soporte

Sanear las partes disgregables.

Comprobar la nivelación del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

Limpiar la superficie de polvo y desenconfrantes

### Procedimiento para la colocación

1. Amasar **weber veneciano** con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos.
2. Extender el pegamento no superando paños de 1 m<sup>2</sup> sobre el soporte con raspín N° 4
3. Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.
4. Dejar transcurrir 48hs. de secado como mínimo, para el fraguado, consistiendo éste en preparar la pastina como una pasta y aplicar.
5. Aplicar la fragua **weber color plus** con consistencia pastosa con la ayuda de una espátula de goma.
6. Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico.
7. Realizar una limpieza final de obra.

### Aplicaciones

Pegamento flexible, impermeable y antihongo de altas prestaciones. Ideal para pepelmás en piscinas, baños, cocinas y cerámicos blancos.

### Recomendaciones

Utilizar siempre mano de obra calificada

Respetar el agua de amasado.

Porteger del agua de lluvia durante las primeras 24 hs de colocación.

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.

Durante el enchape evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Puesta en servicio: en caso de utilizar en una piscina, se recomienda no llenar la misma antes de los 15 días de finalizada la colocación.

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo a la colocación.

## **Rendimiento**

8 m<sup>2</sup> por bolsa de 25 kg (aprox 3 kg/ m<sup>2</sup>)

## **PRECAUCIONES DE USO**

---

**Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.**

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.

H.T./Perú-Versión N°1-2020