

FICHA TÉCNICA

Diseño

LEGNO GRIS-20X60



LEGNO GRIS

20x60

COLOR: GRIS
TRÁFICO: MEDIO
ACABADO: MATE


PISO B II b

RESULTADOS TEST

NORMA ISO 13006	TEST	REQUERIMIENTO	GALA
DIMENSIONES Y CALIDAD DE SUPERFICIE			
Dimensiones promedio	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
- Largo y Ancho (%)	ISO 10545-2	+/- 5.0 %	CUMPLE
- Espesor (%)	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
Rectilinidad (%)	ISO 10545-2	+/- 0.6 %	CUMPLE
Rectangularidad (%)	ISO 10545-2	+/- 0.6 %	CUMPLE
Planaridad	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
- Curvatura Lateral (%)	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
- Curvatura Central (%)	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
- Curvatura Diagonal (%)	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
Calidad de Superficie (%)	ISO 10545-2	MINIMO 95%	REQUERIDO
Dimensiones promedio de fabricación	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	600 x 200 mm
- Largo y ancho (mm)	ISO 10545-2	+/- 5.0 %	8,5 mm
- Espesor (mm)	ISO 10545-2	-	2150 g
Peso promedio (gr)	ISO 10545-2	-	
PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua (E), (%)	ISO 10545-3	6%<E=<10%	CUMPLE
Carga de Rotura N	ISO 10545-4	MINIMO 800	CUMPLE
Módulo de Rotura N/MM2	ISO 10545-4	MINIMO 18	CUMPLE
Resistencia al Cuarteo	ISO 10545-11	-	REQUERIDO
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	MIN. CLASE II	II
Tráfico	GALA	Determinado por Fab.	TM
Coefficiente de Fricción	ISO 10545-17	Determinado por Fab.	COF(s)CL2- COF(h)CL2
Variación de Color	ANSI	Determinado por Fab.	V2
Número de Caras	GALA	Determinado por Fab.	9
PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a los agentes manchantes:	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
- Oxido verde	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
- Yodo	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
- Aceite de Oliva	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
Resistencia a los ácidos y alcalis de baja concentración:	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GLA
- Acido clorhídrico al 3% (v/v)	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GLA
- Hidróxido de potasio, 30 g/l	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GHA
Resistencia a los ácidos y alcalis de alta concentración:	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GHA
- Acido clorhídrico al 18% (v/v)	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GHA
- Hidróxido de potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GHA
Resistencia a los productos de uso doméstico:	ISO 10545-13	GB	REQUERIDO
- Cloruro de amonio, 100 g/l	ISO 10545-13	GB	REQUERIDO
Resistencia a sales para piscinas:	ISO 10545-13	GB	REQUERIDO
- Hipoclorito de Sodio, 20 mg/l	ISO 10545-13	GB	REQUERIDO

EMBALAJE

Nº DE PIEZAS POR CAJA



12

RENDIMIENTO



1.44

PESO POR CAJA



26.0 KG

CAJA POR PALLET



36

Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso