

Diseño

STAGE STEEL-46X46

# FICHA TÉCNICA



## STAGE STEEL

46x46

COLOR:  
TRÁFICO: MEDIO  
ACABADO: MATE

PISO B II b

## RESULTADOS TEST

NORMA ISO 13006	TEST	REQUERIMIENTO	GALA
<b>DIMENSIONES Y CALIDAD DE SUPERFICIE</b>			
Dimensiones promedio	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
- Largo y Ancho (%)	ISO 10545-2	+/- 5.0 %	CUMPLE
- Espesor (%)	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
Rectilinidad (%)	ISO 10545-2	+/- 0.6 %	CUMPLE
Rectangularidad (%)	ISO 10545-2	+/- 0.6 %	CUMPLE
Planaridad	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
- Curvatura Lateral (%)	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
- Curvatura Central (%)	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
- Curvatura Diagonal (%)	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	CUMPLE
Calidad de Superficie (%)	ISO 10545-2	MINIMO 95%	REQUERIDO
Dimensiones promedio de fabricación	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	462 x 462 mm
- Largo y ancho (mm)	ISO 10545-2	+/- 5.0 %	7,5 mm
- Espesor (mm)	ISO 10545-2	-	3.250 gr
Peso promedio (gr)	ISO 10545-2	-	
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>			
Absorción de agua (E), (%)	ISO 10545-3	6%<E=<10%	CUMPLE
Carga de Rotura N	ISO 10545-4	MINIMO 800	CUMPLE
Módulo de Rotura N/MM2	ISO 10545-4	MINIMO 18	CUMPLE
Resistencia al Cuarteo	ISO 10545-11	-	REQUERIDO
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	MIN. CLASE II	II
Tráfico	GALA	Determinado por Fab.	TM
Coefficiente de Fricción	ISO 10545-17	Determinado por Fab.	COF(s)CL2- COF(h)CL2
Variación de Color	ANSI	Determinado por Fab.	V2
Número de Caras	GALA	Determinado por Fab.	5
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>			
Resistencia a los agentes manchantes:	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
- Oxido verde	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
- Yodo	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
- Aceite de Oliva	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
Resistencia a los ácidos y alcalis de baja concentración:	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GLA
- Acido clorhídrico al 3% (v/v)	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GLA
- Hidróxido de potasio, 30 g/l	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GHA
Resistencia a los ácidos y alcalis de alta concentración:	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GHA
- Acido clorhídrico al 18% (v/v)	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GHA
- Hidróxido de potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GHA
Resistencia a los productos de uso doméstico:	ISO 10545-13	GB	REQUERIDO
- Cloruro de amonio, 100 g/l	ISO 10545-13	GB	REQUERIDO
Resistencia a sales para piscinas:	ISO 10545-13	GB	REQUERIDO
- Hipoclorito de Sodio, 20 mg/l	ISO 10545-13	GB	REQUERIDO

### EMBALAJE

N° DE PIEZAS  
POR CAJA

9

RENDIMIENTO



1.90

PESO  
POR  
CAJA

29.0 KG

CAJA  
POR  
PALLET

52

Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso