

WEBER COLOR PLUS

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PRODUCTO

Fragua de acabado fino para juntas de cerámicas, porcelanatos, mayólicas y pepelmas; para uso en ambientes secos y húmedos, en interior y exterior.

ASPECTO

Polvo de color

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, resina redispersable, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales

DENSIDAD APARENTE

1.00g/cm³ +/- 0.1

CONTENIDO TOTAL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC'S)

<50 g/l

PRESENTACIÓN

Bolsas plásticas de 1kg

CONSERVACIÓN

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA PASTA

280 ml de agua por bolsa de 1Kg.

TIEMPO DE REPOSO DESPUÉS DEL AMASADO

2 minutos

VIDA DE LA PASTA

1 hs. (aprox.)

TIEMPO DE SECADO AL TACTO

3/4 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

TIEMPO DE PUESTA EN SERVICIO

2 días

PRESTACIÓN FINAL

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (IRAM 45073)

15 Mpa

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (IRAM 45073)

3.5 Mpa

CAPILARIDAD

<1 gr/dm² min 1/2

RETRACCIÓN

1,48 mm/m

MODO DE USO

Agregar 280 ml de agua por cada kg de Color Plus Weber hasta obtener una pasta, homogénea y dejar mezclar reposar por 5 minutos.

Llenar las juntas con un fraguador o espátula de goma, extendiendo el producto en diagonal y presionando la pasta sobre ellas para rellenarlas completamente.

Limpiar el exceso de material con ayuda de una esponja húmeda. Realizar una limpieza final con un paño humedecido luego de 24 hs. de fraguado.

RECOMENDACIONES

Utilizar siempre mano de obra calificada

Las juntas deben estar limpias de polvo.

Antes de tratar las juntas, es aconsejable dejar transcurrir entre 24/48 hs. desde el enchape del piso o revestimiento, en función de las condiciones climáticas.

Piezas porosas o rugosas: antes de fraguar, protegerlas con cera en pasta para evitar que se manchen y facilitar la limpieza de la superficie final.

No utilizar como lechada.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C

Evitar aplicar en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o insolación directa.

Debe respetarse el agua de amasado indicada. El exceso de agua dificulta la limpieza y el acabado final.

Gracias a su impermeabilidad, es aconsejable mezclar hasta conseguir una pasta uniforme y homogénea.

Humedecer los bordes en cerámicas de media y alta absorción

Consumo (en kgs)

Ancho de junta	Tamaño de la pieza (en cms)		
	10 x 10	20 x 25	45 x 45
2 mm	0,43	0,17	0,10
3 mm	0,65	0,26	0,16
4 mm	0,86	0,34	0,21
5 mm	1,08	0,43	0,27
10 mm	2,16	0,86	0,52

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

El producto no es considerado peligroso; sin embargo, la exposición en tiempos prolongados puede causar irritación en la piel, irritación ocular, irritación respiratoria y puede provocar daños en los órganos. Almacenar en un lugar seco y fresco, proteger del agua y de la humedad del aire, debido a que el producto se solidifica en contacto con el agua. Evitar almacenar con ácidos. Como medida preventiva se recomienda usar los EPP's adecuados para la manipulación del producto.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente

**H.T/Perú-
12/2023**